

SV 472

Solera a base de cemento de secado rápido y retracción controlada, para suelos interiores y exteriores



Pavimentación en interiores/exteriores



Silo



Saco



A mano



A máquina

Ventajas

- Práctica y fácil de colocar
- Colocación rápida de los revestimientos
- Excelentes resistencias mecánicas
- Apto para sistemas de calefacción y refrigeración por suelo
- Para trabajos de rehabilitación y obra nueva

Composición

SV 472 es un producto premezclado seco compuesto por aglomerantes especiales, arenas clasificadas y aditivos específicos para obtener las características de secado rápido del producto.

Presentación

- A granel en silo
- Sacos especiales con protección contra la humedad de aprox. 25 kg

Uso

SV 472 es una solera cementosa de consistencia semihúmeda, de fraguado y secado rápidos, que se utiliza como capa de distribución de carga, en interiores y exteriores, para la colocación de revestimientos de madera, flexibles (linóleo, PVC, moquetas, vinilo de lujo, caucho, etc.), materiales de piedra, baldosas cerámicas y revestimientos resinosos.

Gracias a las buenas prestaciones mecánicas, SV 472 es adecuado para la construcción de soleras en entornos residenciales y comerciales.

Se puede utilizar en sistemas de calefacción/climatización sin el uso de aditivos adicionales.

Preparación del fondo

La superficie de colocación no debe tener cuerpos extraños, debe ser resistente mecánicamente, dimensionalmente estable, estar endurecida, seca y limpia.

Para realizar soleras desacopladas o flotantes, antes de la aplicación de la solera, los soportes irregulares o con desniveles importantes deberán nivelarse y restablecer la cota con una capa de compensación utilizando productos tipo ST 444 u HORMIGÓN CELULAR; en la capa de compensación se deberá embeber la instalación hidráulica o eléctrica presente.

Solera anclada (espesor mínimo 2 cm)

Asegurarse de que el soporte, además de cumplir con los requisitos antes mencionados, también esté limpio, sin aceites, ceras, pinturas o cualquier otro elemento que pueda comprometer la adhesión al soporte.

Colocar en las paredes del perímetro y en los elementos verticales una cinta de material comprimible de 0,5-1 cm de espesor y aplicar con un pincel una lechada de cemento de anclaje para favorecer la adherencia; dicha lechada se obtiene mezclando cemento Portland con el látex AG 15, diluido con agua en proporción 1:3. Realizar la solera con la técnica "fresco sobre fresco".

Solera desacoplada (espesor mínimo 3,5 cm)

Proceder con la aplicación de una barrera de vapor (el espesor dependerá del valor de S_d , capa de aire equivalente, requerida) sobre toda la superficie del forjado, procurando solapar las uniones al menos 10-15 cm y hacer que la lámina llegue hasta la misma altura de la banda comprimible de la pared; sellar todas las juntas con cinta adhesiva resistente a la humedad.

Colocar en las paredes del perímetro y en los elementos verticales una cinta de material comprimible de 0,5-1 cm de espesor y de altura equivalente de al menos la altura del suelo terminado, incluido el revestimiento de acabado.

Tanto en el caso de soleras ancladas como de soleras desacopladas se puede colocar una malla electrosoldada en aproximadamente la mitad del espesor de la solera (ver apartado «Advertencias»).

Solera flotante

Para soleras sobre sistemas de aislamiento térmico o acústico, tipo SILENS STA 10, aplicar minuciosamente los materiales aislantes, respetando las instrucciones de colocación de los fabricantes.

Si fuera necesario, proceder con la aplicación de una barrera de vapor (el espesor dependerá del valor de S_d , capa de aire equivalente, requerida) sobre toda la superficie del soporte, procurando solapar las uniones al menos 10-15 cm y hacer que la lámina llegue hasta la misma altura de la banda comprimible de la pared; sellar todas las uniones con cinta adhesiva resistente a la humedad.

Colocar en las paredes del perímetro y en los elementos verticales una cinta de material comprimible de 0,5-1 cm de espesor y de altura equivalente de al menos la altura del suelo terminado, incluido el revestimiento de acabado.

El espesor de la solera deberá dimensionarse de acuerdo con la compresibilidad, el espesor del aislante, el uso final y el tipo de revestimiento utilizado.

Además, se recomienda colocar una malla electrosoldada dentro de la solera (ver apartado «Advertencias»).

Solera con calefacción/climatización

En presencia de un sistema radiante, asegurarse que todos los paneles sean estables, estén adheridos a la superficie y que estén colocados uno al lado del otro hasta la cinta compresible perimetral, para evitar puentes térmicos.

Tal como previsto por la Norma UNI EN 1264-4, antes de la colocación de la solera, los circuitos de calefacción deben someterse al ensayo de fugas mediante una prueba de presión de agua.

Además, se recomienda colocar una malla electrosoldada dentro de la solera, prestando atención fijarla adecuadamente a los paneles radiantes. La malla tendrá aberturas de 50x50 mm con un espesor de la varilla de 2 mm y se deberá interrumpir a la altura de las juntas de dilatación.

Preparación del material

Para la mezcla del producto, utilizar:

- mezclador horizontal tipo FASSA MEC 30 TRIFÁSICO;
- mezclador automático a presión;
- hormigonera;
- mezclador planetario.

Ajustar el agua para obtener una mezcla de consistencia «semi-seca». La dosificación correcta de agua consiste en añadir a la mezcla un contenido de líquido suficiente para permitir su compactación; una mayor dosificación de agua prolonga los tiempos de secado del producto, mientras que una dosificación más baja puede causar fenómenos de «quemadura» del producto. El usuario deberá evaluar la dosificación correcta de agua de acuerdo con el tipo de mezcla utilizada y las condiciones termohigrométricas en la obra.

Es posible reforzar la solera con fibras resistentes a los álcalis FIBER MST 20; se recomienda una dosificación de 1 a 3 kg/m³ en función del grado de refuerzo que se desea dar a la solera y de acuerdo con las indicaciones del proyecto. Realizar las reglas de nivel, verter el material y realizar las operaciones de nivelación, alisado, compactación y fratasado con precisión para evitar los fenómenos de «quemadura», con el consiguiente deterioro de las resistencias mecánicas. Si se deben realizar espesores gruesos, realizar la solera en capas, compactando bien cada capa. En presencia de tuberías o membranas, se debe introducir una malla metálica, asegurando un espesor adecuado por encima de las mismas. Tras compactar la solera de manera adecuada, se realiza el acabado con llana de plástico o con una máquina de disco giratorio. La superficie debe compactarse hasta que alcance una superficie de poro cerrado sin ascenso de agua.

En caso de suspensión de los trabajos, realizar las juntas frías introduciendo en la solera, cortada perpendicularmente, una malla de refuerzo o trozos de barras de hierro y conectando las coladas con una lechada de anclaje obtenida mezclando cemento Portland con el látex AG 15, diluido con agua en proporción 1:3 o con FASSA EPOXY 300, adoptando en ambos casos la técnica «fresco sobre fresco».

Para la colocación de revestimientos de cerámica o lapídeos se recomienda nuestro adhesivo FASSAFLEX o FASSAFLEX TOP o, si fuera necesario, utilizar productos de fraguado rápido, RAPID MAXI S1.

Para la colocación de un revestimiento de madera, se recomienda nuestro adhesivo ADYWOOD 2K, un adhesivo bicomponente epoxi-poliuretano o ADYWOOD MS, un adhesivo monocomponente de silano para la colocación de suelos de madera.

Para la colocación de un revestimiento elástico, se recomienda nuestro adhesivo ADYTEX RS, un adhesivo monocomponente acrílico o ADYTEX 2K, un adhesivo epoxi-poliuretano de alto rendimiento.

El adhesivo se deberá elegir de acuerdo con el formato y el tipo de revestimiento previsto.

En cualquier caso, se debe proceder a la colocación del revestimiento solo después de verificar la idoneidad del soporte de acuerdo con las normas de colocación vigentes.

Primer ciclo de encendido del sistema radiante

Después de un período de curado de al menos 7 días, el encendido se realizará de acuerdo con lo indicado en la Norma UNI EN 1264-4 o respetando las siguientes indicaciones:

- el primer calentamiento comienza con una temperatura de impulsión del agua de 20-25 °C, que debe permanecer constante durante 3 días;
- Posteriormente, la temperatura de entrada del agua deberá aumentarse diariamente en 5 °C, hasta alcanzar la temperatura máxima de uso prevista;
- Dicha temperatura deberá mantenerse durante 5 días para un espesor de hasta 55 mm; por cada 5 mm de espesor, el tiempo de espera deberá aumentar en un día;
- posteriormente, se deberá reducir 10 °C por día la temperatura del agua de entrada, hasta alcanzar la temperatura inicial;
- durante el período de la primera puesta en marcha del sistema, controlar la ventilación de los locales evitando la formación de corrientes de aire.

Siempre es conveniente poner en marcha el sistema antes de encolar cualquier tipo de suelo, con el fin de probar si en la solera hay grietas generadas por acumulaciones de tensiones resultantes de la dilatación térmica; el revestimiento debe colocarse con la solera fría.

Advertencias

- Producto para uso profesional.
- Consultar siempre la ficha de seguridad antes del uso.
- El producto fresco debe protegerse de las heladas y del secado rápido. Normalmente, se recomienda una temperatura de +5°C como un valor mínimo para la aplicación y para obtener el fraguado correcto del producto. Por debajo de dicho valor el fraguado se retardaría excesivamente y por debajo de 0°C el producto todavía fresco, o no completamente endurecido, quedaría expuesto a la acción disgregadora de las heladas.
- Evitar la colocación de SV 472 con una temperatura superior a +30°C.
- Evitar las corrientes de aire y una fuerte exposición al sol durante las primeras 48 horas después de la colocación (en verano se recomienda utilizar en los huecos, lonas de protección oscuras). A partir del tercer día, ventilar los locales para favorecer el endurecimiento y para obtener un secado excelente de la solera.
- En la sucesiva capa, introducir una malla electrosoldada o trozos de barras de hierro.
- Colocar los pavimentos de madera, flexibles y laminados solo después de haber comprobado con un higrómetro de carburo que la humedad sea $\leq 2\%$.
- Para la colocación de revestimientos de madera, flexibles y laminados sobre soleras realizadas sobre pavimentos radiantes se requiere una humedad residual $\leq 1,7\%$.
- Colocar los revestimientos lapídeos solo después de haber comprobado con un higrómetro de carburo que la humedad sea $\leq 3\%$ o $\leq 2\%$ para materiales sensibles a la humedad.
- La humedad residual se debe medir con un higrómetro de carburo en una solera en que se presuma una humedad inferior al 3%, introduciendo en la botella una muestra de 50 gramos y una ampolla de carburo de calcio. La lectura deberá hacerse en una escala relativa a 50 gramos, o bien mediante las escalas de conversión suministradas con el instrumento, transcurridos 20 minutos a partir del inicio de la prueba. Los instrumentos eléctricos pueden proporcionar valores inexactos.
- La colocación de manera correcta de un pavimento de cerámica en cualquier solera a base de cemento, debe hacerse con un contenido de humedad residual $\leq 3\%$.
- Para realizar soleras desacopladas sobre barrera de vapor, destinadas a la colocación posterior de revestimientos de espesor pequeño en general o flexibles, el espesor mínimo deberá ser de al menos 4 cm utilizando una malla metálica de armadura colocada en la mitad de la solera.
- Se recuerda que para la colocación de revestimientos sensibles a la humedad (madera, flexibles, etc.), la barrera de vapor debe tener un S_d (espesor de la capa de aire equivalente) que cumpla con los requisitos de las normas de colocación respectivas.
- Se puede evaluar el uso de una malla electrosoldada dentro de la solera en función con el uso previsto, del espesor útil, de la compresibilidad de los materiales aislantes, de la geometría de la superficie y del tipo de revestimiento. La malla tendrá aberturas de 50x50 mm con un espesor de la varilla de 2 mm y se deberá interrumpir a la altura de las juntas de dilatación.
- La colocación sobre suelos radiantes no requiere el uso de agentes fluidificantes porque éstos ya se encuentran en la formulación del producto.
- Para la colocación sobre sistemas de calefacción por suelo, se recomienda un espesor mínimo de 3 cm por encima del tubo.
- Además de lo indicado en el apartado «preparación de la superficie», se especifica que las soleras ancladas se pueden realizar solo sobre superficies sanas, compactas, sin grietas y con una humedad residual inferior a la requerida para colocar el sucesivo revestimiento previsto.

SV 472 se debe utilizar en su estado original sin añadir otros materiales, excepto el látex AG 15 y las fibras FIBER MST 20.

Almacenamiento

Conservar en seco por un periodo no superior a 12 meses.

Calidad

SV 472 es sometido a un control cuidadoso y constante en nuestros laboratorios. Las materias primas utilizadas están rigurosamente seleccionadas y controladas.

Datos Técnicos	
Peso específico del polvo	aprox. 1.500 kg/m³
Espesor de aplicación mínimo	20 mm anclada
	35 mm desacoplada
Granulometría	< 3 mm
Agua de amasado	6-7,6%
Rendimiento (variable en función del grado de compactación)	aprox. 19 kg/m² con espesor 10 mm
Densidad del producto endurecido (variable según el grado de compactación)	aprox. 2.050 kg/m³
pH	alcalino
Tiempo de trabajabilidad	aprox. 60 minutos
Tiempo de secado orientativo a +20°C y 65% H.R. para una solera de 40 mm de espesor	48 horas para pavimentos cerámicos en general; 10 días para humedad residual inferior al 2%; con temperatura más baja y/o humedad más alta los tiempos de secado aumentan
Coeficiente de conductividad térmica (EN ISO 10456)	λ = 1,35 W/m·K (valor tabulado)
Calor específico (EN ISO 10456)	1 KJ/(kg·K) (valor tabulado)
Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (EN ISO 10456)	60 campo húmedo, 100 campo seco (valor tabulado)
Resistencia a las presiones paralelas a la superficie de colocación (UNI 10827)	≥ 1,6 N/mm²
Resistencia a la flexión a 28 días (EN 13892-2)*	≥ 6 N/mm²
Resistencia a la compresión a 28 días (EN 13892-2)*	≥ 25 N/mm²
Peatonalidad	aprox. 12 horas
Reacción al fuego	A1 _{fl}
Conforme a la Norma EN 13813	CT C25 F6
(*) Las probetas para realizar las resistencias mecánicas se preparan bajo condiciones de laboratorio, con un procedimiento específico de acuerdo con la norma de referencia (EN 13892-1).	

Juntas/máxima superficie sin fraccionamiento

- En la solera se deberán realizar juntas de fraccionamiento (al menos 1/3 del espesor); en principio, las juntas deberán subdividir la superficie en mallas cuadradas o rectangulares, y por lo tanto, deberán realizarse en correspondencia de aberturas en las paredes, partes sobresalientes o entornos de formas irregulares (tipo "L" o "U", etc.).
 - Las juntas se realizarán cortando la solera durante la obra.
 - En caso de sistemas de calefacción por suelo, la superficie máxima deberá ser de alrededor de 40 m²; en caso de espacios rectangulares, la superficie podrá superar dichas dimensiones con una relación máxima en longitud de 2 a 1.
 - En presencia de sistema radiante, el lado del área de fraccionamiento no deberá ser superior a 8 metros; la junta de dilatación deberá cubrir todo el espesor de la solera y se deberá interrumpir cualquier malla de refuerzo.
 - En entornos exteriores, la superficie máxima debe estar de acuerdo con las normas de colocación vigentes.
- Para la distribución de las juntas en caso de geometrías particulares, se recomienda atenerse a las indicaciones del proyectista o consultar el servicio de Asistencia Técnica de Fassa.

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar según las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del producto para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso.

Las especificaciones técnicas sobre el uso de productos Fassa Bortolo en ámbito estructural o de lucha contra incendios serán oficiales solo si son proporcionadas por el "Servicio de Asistencia Técnica" y el Departamento de "Investigación y Desarrollo y Sistema de Calidad" de Fassa Bortolo. Si fuera necesario, contactar con el servicio de Asistencia Técnica de su país de referencia (IT: area. tecnica@fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, PT: assistencia.tecnica@fassabortolo.com).

Se recuerda que para los productos antes mencionados se requiere la evaluación del profesional encargado, de acuerdo con la normativa vigente.