



FASSIL F 328

Primer fijador a base de silicatos



Interiores/Exteriores



Envases de plástico



Rodillo



Brocha



Composición

FASSIL F 328 es una imprimación de fijación mineral de alta penetración, compuesta de silicato de potasio estabilizado y de aglutinantes orgánicos especiales compatibles con cualquier enfoscado a base de cal-cemento.

Presentación

- Envases de aprox. 16 l

Uso

FASSIL F 328 es usado como regularizador, fijador o estabilizador del fondo antes de la aplicación de productos de acabado del SISTEMA SILICATOS, ya que sean pinturas o revestimientos. Permite regular la absorción del soporte y garantiza el anclaje de las manos de acabado, especialmente sobre revocos desmenuzados, sin disminuir la transpirabilidad del muro.

Preparación del fondo

El soporte debe estar seco, limpio de polvo, suciedad, etc. Eventuales restos de aceites, grasas, ceras, etc. deben ser preventivamente removidos.

Antes de aplicar el fijador FASSIL F 328 esperar al menos 28 días desde la realización del soporte.

Aplicación

Dilución de FASSIL F 328 en peso con agua: una parte de FASSIL F 328 debe ser diluida con 1 parte de agua.

La aplicación puede ser efectuada preferiblemente con brocha o rodillo.

Antes de aplicar pinturas o revestimientos esperar al menos 16 horas de la aplicación del fijador.

En el caso de revocos particularmente desmenuzados se aconseja aplicar varias manos de FASSIL F 328 con la técnica "fresco sobre fresco".

Advertencias

- Producto para uso profesional.
- Consultar siempre la ficha de seguridad antes del uso.
- Utilizar guantes y ropa de protección y, en caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón.
- Durante el uso, ventilar bien los locales y limpiar las herramientas con agua.
- El envase/producto debe eliminarse de conformidad con la normativa nacional.
- Evitar la aplicación con temperaturas inferiores a +5°C o superiores a +30°C y con humedad superior al 75%.
- Evitar la aplicación en superficies expuestas al sol.
- Aplicar FASSIL F 328 sólo sobre revocos fraguados y secos, para favorecer el mecanismo de silicatización.
- No aplicar FASSIL F 328 sobre superficies barnizadas en precedencia con productos sintéticos.
- Proteger las superficies que no se deben tratar (como por ejemplo, vidrios, cerramientos, cerámica, piedras naturales, muebles, etc.) con elementos adecuados para evitar manchas irreversibles en las mismas. Las salpicaduras del producto deben eliminarse inmediatamente con agua.
- Los datos técnicos se refieren a las características medias del producto básico y se determinan en condiciones controladas de laboratorio; el uso de materias primas naturales puede causar ligeras diferencias en los valores indicados para algunos lotes.
- Una dilución incorrecta del material modifica la trabajabilidad del producto, empeorando sus características técnicas.
- Las indicaciones proporcionadas en esta ficha técnica se basan en nuestros conocimientos y experiencia técnica y práctica. Por lo tanto, es necesario que el comprador/usuario compruebe personalmente y antes de la colocación la idoneidad del producto para el uso previsto en el trabajo/obra.

FASSIL F 328 debe ser usada en su estado original sin agregar materiales extraños, a excepción del agua para diluirlo.

Almacenamiento

Proteger del hielo. Conservar a temperaturas superiores a +5°C e inferiores a +30°C. El material tiene una duración de 6 meses si es almacenado en depósitos adecuados, en su envase original.

Calidad

FASSIL F 328 se somete a un control minucioso y constante en nuestros laboratorios. Las materias primas utilizadas están rigurosamente seleccionadas y controladas.

Datos Técnicos

Peso Específico (EN ISO 2811-1)	aprox. 1 kg/l
Consumo (**)	aprox. 100-150 g/m ² (0,10-0,15 l/m ²)
Rendimiento (**)	aprox. 7-9 m ² /l
(**) Los valores de consumo y de rendimiento se refieren al producto aplicado sobre superficies de absorción media; se recomienda determinarlos con una prueba preliminar sobre la superficie específica.	
Está disponible el Documento de Idoneidad Técnica Europeo DITE para el uso del producto en los sistemas de aislamiento térmico exterior de edificios	
Está disponible el Certificado BBA	
Valor límite UE para el contenido de COV (Directiva 2004/42/CE)	Cat. A/h, BA: COV máx. 30 g/l (enero 2010) COV producto < 30 g/l
Clase de emisiones del producto de acuerdo con el Decreto de la República Francesa del 19 de abril de 2011	Clase de emisión del producto: clase A

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar según las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del producto para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso.

Las especificaciones técnicas sobre el uso de productos Fassa Bortolo en ámbito estructural o de lucha contra incendios serán oficiales solo si son proporcionadas por el "Servicio de Asistencia Técnica" y el Departamento de "Investigación y Desarrollo y Sistema de Calidad" de Fassa Bortolo. Si fuera necesario, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica escribiendo al correo electrónico asistencia.technica@fassabortolo.com.

Se recuerda que para los productos antes mencionados se requiere la evaluación del profesional encargado, de acuerdo con la normativa vigente.